

Rozpouštědlový olej dekorativním účinkem

Oblasti použití:

Rhenodecor Holzöl se používá k povrchové úpravě dřeva pro vnější prostředí – terasy a zahradní nábytek z modřínu, jedle, impregnované borovice, teaku, bangkirai, jako i dalších tvrdých dřevin. Hodí se i na dřeva již dříve upravené olejem. Vyrobeno z olejů na přírodní bázi.

Vlastnosti:

Vysoká vydatnost, odpuzuje vodu, velký penetrační účinek, umožňuje dýchání dřeva. Po proschnutí bez zápachu, bezbarvý nebo lazurovací povrch.

Upozornění: Rhenodecor Holzöl je na bázi přírodního oleje a je tímto ne příliš odolný vůči oděru. U zabarveného přírodního oleje je vždy patrný určitý přirozený oděr. K nejmenšímu oděru dochází u bezbarvého Holzölu. V průběhu fáze schnutí, která u olejů trvá déle je možnost oděru vyšší než po proschnutí.

Postup zpracování:

Odstíny:	transparentní lazurovací – viz. vzorkovník Design Collection 1 (Rhenodecor). Dodáván v odstínech: bezbarvý, světle hnědá, medová borovice, světlý dub, týk, kaštan, mahagon, ořech, palisandr, jedlová zeleň, stříbrno-šedá, bílá, ebenová čern.
Stupeň lesku:	hedvábně lesklý
Nanášení:	natírání, máčení, válečkem nebo tamponem
Konzistence pro zpracování:	neředěný
Ředění:	ředidlem Rhenodecor nebo univerzálním ředidlem
Čištění nástrojů:	univerzálním ředidlem 140 nebo 1400
Podklad a nanášení:	Všechna listnatá i jehličnatá dřeva. Podklad musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 %. Zahnědlá místa nebo lišejníkovité povlaky před nanesením dobře okartáčovat. Před nanášením dobře promíchat. Zpracovávat neředěné. Měkkým štětcem roztírat po směru vláken dřeva. Dbát na dostatečný nános v oblasti příčného dřeva.
Teplota při zpracování:	Ne pod + 8 °C
Schnutí při běžných podmínkách:	Na pohmat suchý po 1 až 2 hodinách
Další nátěry:	Po 24 hod, vyšší vlhkost vzduchu, jakož i nízké teploty zpomalují schnutí.
Spotřeba:	40 -60 ml/m ² na jeden nános - podmíněno savostí dřeva
Skladování:	v originálním balení je možno skladovat 1 rok, skladovat při teplotách v rozmezí 0 - 25 °C, na suchém a dobře větratelném místě. Chránit před horkem, sálavým teplem a slunečními paprsky. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.
Doporučená vlhkost dřeva:	max. 15%
Další podmínky:	před upotřebením a po delším stání dobře promíchat. Nemíchat s vodou ředitelnými produkty. Povrch dřeva musí být čistý, suchý bez tuků a vosků

Další doporučení:

Nesmí vzniknout žádný uzavřený film oleje na povrchu materiálu. Přebytky oleje je nutno odsát štětcem nebo hadrem.

Důležité upozornění:

Riziko samovznícení – např. u napuštěného hadru – použitý hadr skladovat pod vodou nebo ve vhodných uzavíratelných kovových nádobách.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Nad 60 °C, přípravek je podle ČSN 65 0201 hořlavý: **Hořlavina III. třídy.**

Výrobce:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Výhradní distributor pro ČR:

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 · fax: 379 724 676 · e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz · www.rhenocoll.cz

ISO 9001

Rozpouštědlový olej dekorativním účinkem

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Asp. Tox. 1 H304

Nebezpečné látky: nafta (petrolej) hydrogenovaný těžký

Standardní věty o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/ lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

První pomoc:

Všeobecné pokyny.

Ihned svlékněte znečištěný oděv a odstraňte ho bezpečným způsobem. V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Postiženou osobu vyvést na čerstvý vzduch a uložit do klidové polohy. Při potížích přepravit k lékařskému ošetření. Při nepravidelném dýchání/zástavě dechu: zavést umělé dýchání. Ihned přivolat lékaře.

Při styku s kůží

Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.

Při styku s očima

odstranit kontaktní čočky. Při styku s očima důkladně vypláchnout velkým množstvím vody nebo roztokem pro vyplachování očí. Přepravit k lékařskému ošetření.

Při požití

Nevyvolávat zvracení – nebezpečí aspirace. Ihned přivolat lékaře.

Ekologie:

Nevylévat do povrchových a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

VOC: 650 g/l

Hustota: 0,860 g/cm³

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zneškodnit ve spalovně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech nebezpečného odpadu. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 11*. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly.

Dodávaná balení:

750 ml dóza

2,5 l kbelík

30 l soudek

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.

Výrobce:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Výhradní distributor pro ČR:

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

ISO 9001