

Tec-Bond-Promotor 01.1,

Art.-Nr.: A 4601

Haftvermittler für AQUA Glaslack

Einsatzbereich: Tec-Bond-Promotor 01.1 ist ein spezieller Zusatz für Rhenocoll Glaslack G1, G2 und G3, zur Verbesserung der Haftung auf Glas. Der Promotor wird nur eingesetzt, wenn der AQUA Glaslack direkt auf Glas lackiert wird, also in der ersten Schicht. Für die Verwendung in Fachbetrieben entwickelt.

Verarbeitungshinweis: Aqua Glaslack vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln. Tec-Bond-Promotor 01.1 muss nicht aufgerührt werden. Promotor in den Lack geben und gut einrühren. Fertige Mischung zur Sicherheit durch einen Siebbeutel gießen, bei unzulänglichem Mischen können Stippen entstehen. Diese können Sie heraussieben. Siebbeutel 40µ verwenden (Art. 8233). AQUA Glaslack ist nun verarbeitungsfertig.

Zugabe von Promotor: Zugabemenge 2% Promotor zum Lack (1 Liter Lack + 20 ml Promotor). Von Hand einrühren.

Verarbeitungszeit (Topfzeit) nach Mischung mit Promotor: Innerhalb von 1 Arbeitstag (8- 12 Stunden). Danach kann die Mischung verwendet werden im Folgeaufbau, aber nicht mehr direkt auf Glas. Viskositätsveränderung nach einigen Tagen möglich.

Reinigung: Mit Wasser, sofort nach Gebrauch. Angetrocknete Lackreste mit Rhenocoll Verdüner 140/1400 oder Aceton reinigen.

Lagerung: Tec-Bond-Promotor 01.1 ist im Originalgebinde ungeöffnet 6 Monate lagerfähig. Nach öffnen innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.

Liefergebinde:

20 ml Flasche (Ausreichend für 1 Liter Lack)
100 ml Flasche (Ausreichend für 5 Liter Lack)
400 ml Flasche (Ausreichend für 20 Liter Lack)
5 ltr. Kanister (Ausreichend für 250 Liter Lack)

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: GEFAHR - H318

GGVS/ADR: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.