

- Lazurovací nátěr na dřevo do exteriéru
- Pro všechna jehličnatá i listnatá dřeva

### Specifikace:

Vrstvu tvořící lazura, mezivrstva a konečná vrstva, vodou ředitelná, pro dřevo v exteriéru – dřevěné domy, balkóny, obklady fasád, stavební prvky, okna, dveře a zahradní nábytek. Nasytí dřevo a redukuje kolísání vlhkosti dřeva. Zpomalí regulaci vlhkosti a předchází tak vzniku prasklin. Difuzně otevřená, dlouhodobá ochrana proti vlhkosti, výborná odolnost vůči působení povětrnosti. Působí egalizačně, šetří životní prostředí, je bez zápachu. Velmi dobře použitelný i jako renovační nátěr. Ve vnitřním prostředí k použití i bez základu. Díky pomalejšímu schnutí se vrstva dobře slévá, vícenásobné opravy čerstvé vrstvy jsou možné.

### Dodávané barevné odstíny:

Bezbarvá a lazurovací odstíny přírodních dřevin – naše kolekce 10 – lazury na dřevo.  
(bezbarvý, světle hnědá, světlý dub, týk, kaštan, mahagon, ořech, palisandr)

**Stupeň lesku:** hedvábně matný

### Doporučení pro zpracování:

Způsob nanášení:	Natírání nebo stříkání. K použití v průmyslové výrobě.
Konzistence pro zpracování:	zpracovávat neředěné
Teplota zpracování:	ne pod + 8°C, rozumí se materiál i teplota místnosti
Ředění:	vodou
Schnutí při běžných podmínkách:	20°C, 65-75% relativní vlhkost vzduchu – dle vrstvy nánosu. Další vrstva možná po 3 – 4 hodinách.
Spotřeba:	cca 75 - 100 ml/m <sup>2</sup> , dle tloušťky nánosu - při jedné vrstvě
Vlhkost dřeva:	Max. 12%
Skladování:	V chladu, bez působení mrazu, v originálním balení skladovatelné 1 rok.
Doporučení:	Před upotřebením a po delších přestávkách dobře promíchat. Nemíchat s rozpouštědly.
Pracovní pomůcky, čištění:	Pracovní pomůcky čistit ihned po použití vodou. Stříkací zařízení propláchnout vodou, před delšími přestávkami (víkend) propláchnout ještě ředidlem.

**Předzpracování:** dřevěné díly důkladně zbavit prachu, dřeva bohatá na pryskyřice a vnitřní látky, popř. lepi-  
vé povrchy nejprve omýt rozpouštědlem. Jako první vrstvu použít impregnaci- např. Rhenocoll Decks 1.1  
nebo Rhenocoll TL 30.

**Další zpracování:** Rhenocoll Lignocoat N 1.0 je možné nanášet ve více vrstvách. U bezbarvého jsou nutné  
3 vrstvy.

### **Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:**

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují.

### **Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008**

Směs není podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná a nemusí být podle tohoto  
nařízení povinně označena.

### **Výrobce:**

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

### **Výhradní distributor pro ČR:**

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovce 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P261	Zamezte vdechování mlhy/aerosolů.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P 313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501	Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

**První pomoc:**

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a voskem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

**Informace o odpadech:**

Nevylévat do kanalizace. Zbytky barvy vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

**Dodávaná balení:**

750 ml dóza  
5 l kbelík  
20 l soudek

**Upozornění:**

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.