

Rhenocoll Compactlasur 55 S, transparentní lazura na dřevo vystavené vlivům počasí


Kód: A 6054 (bezbarvá a pestré odstíny)

Kód: A 6055 (báze pro míchání C)

Specifikace: Středněvrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny. Vytvoří film pro silnou ochranu před počasím. Na vodní bázi na dřevo v interiéru a exteriéru bez kontaktu se zemí, roubenky, trámy, obklady fasády, táflování. Na dřevo na zahradě, pergoly, zástěny. Dřevo nasytí a sníží kolísání vlhkosti a tím zabrání tvorbě trhlin. Vysoká pigmentace poskytuje dobrou ochranu před UV zářením. Má sjednocující účinek, je šetrná k životnímu prostředí a s neutrální vůní. Rychle schnoucí.

Použití: Zpracování štětkou, stříkáním.

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísní, houbám a zárodkům hniloby.

Přirozená imunita ❖	Přírodní ❖	Minerální
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Navrženo pro profesionální použití ✓ Žádné karcinogenní látky ✓ Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty ✓ Pro lidi a zvířata zcela nezávadná ✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky uvědomělé eliminaci jedů ✓ Chráněno celosvětovým patentem 		

Forma dodávky / Barevný odstín: Bezbarvé a transparentní barevné odstíny na dřevo z vzorníku: Design Collection 8 (lazura na dřevo).

Stupeň lesku: Hedvábně matná až hedvábně lesklá, podle síly nátěru.

Podklad: Všechna listnatá a jehličnatá dřeva.

Další ošetření: Několikanásobný nátěr Rhenocoll Compactlasur 55 S je možný, doporučené jsou 2-3 nátěry.

Spotřeba: Cca. 50-80 ml/m²

VOC 2010: Kat. E / vodní báze/ Max. hodnota 130 g/L / Skut. hodnota 13 g/L.

Nařízení o biocidech: Bez registrační povinnosti, bez biocidů.

Upozornění ke zpracování:

Konzistence zpracování:	Nezředěné
Ředění:	Vodou
Čištění nástrojů:	Vodou
Teplota při zpracování:	Ne nižší než +8°C (teplota materiálu a prostor). Je
Schnutí při normálním klima:	Podle síly nátěru a teploty, po 30-120 min. se dá přetřít.

Postup při nátěru:	<u>Venku:</u> Nejméně 2 nezředené nátěry, při silné povětrnosti se doporučují 3 nátěry.
Odolnost vůči počasí:	Rhenocoll Compactlasur 55 S bezbarvá se nedoporučuje k použití v exteriéru.
Obecné upozornění:	Před použitím a po delších přestávkách dobře promíchat. Povrch dřeva musí být čistý, suchý, bez mastnoty a bez vosku. Nemíchat s výrobky s obsahem ředidla.
Bod hoření:	Není

Další upozornění ke zpracování: Pečlivě ošetřit trhliny ve dřevě.

Produkt zpracovávat nezředený, po uschnutí je bez zápachu.

Prostory v průběhu zpracování a poté dobře větrat.

Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008: Bez označení.

ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží.

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a předpisy příslušné profesní organizace. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně likvidace prosíme vždy hledějte v aktuálních technických listech.

Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném původním obalu lze skladovat 1 rok. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:

dóza 750 ml

kbelík 2,5 l

kbelík 5 l

kbelík 20 l

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.

Tel.: + 420 379 724 676

Mob.: + 420 602 323 886

E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz

Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí vydání.