


Rhenocoll Imprägnierung 30 S, impregnace na dřevo

Kód: A 6050

Specifikace: Impregnace, na vodní bázi, s velice dobrým hloubkovým účinkem na dřevo v interiéru a exteriéru, balkony, obklady fasády, deštění, pergoly, stavební prvky, okna a dveře. Má sjednocující působení pro následující nátěry, zmenšuje riziko tvorby skvrn. Neutrální vůně.

Použití: Zpracovává se natíráním, máčením a flutováním.

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísní, houbám a zárodkům hniloby.

Přirozená imunita ❖	Přírodní ❖	Minerální
<ul style="list-style-type: none">✓ Navrženo pro profesionální použití✓ Žádné karcinogenní látky✓ Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty✓ Pro lidi a zvířata zcela nezávadná✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky uvědomělé eliminaci jedů✓ Chráněno celosvětovým patentem		

Forma dodávky / Barevný odstín: Bezbarvé a transparentní barevné odstíny na dřevo z vzorníku: Design Collection 8 (lazura na dřevo).

Podklad: Všechna listnatá a jehličnatá dřeva.

Další ošetření: Impregnační nebo kompaktní lazurou Rhenocoll.

Spotřeba: Cca. 120-160 ml/m²

VOC 2010: Kat. H / vodní báze/ Max. hodnota 30 g/L / Skut. hodnota 19 g/L

Nařízení o biocidech: Bez registrační povinnosti, bez biocidů.

Upozornění ke zpracování:

Zpracování:	Nezředěné
Viskozita:	10 - 11 sekund (výtokový pohárek 4 mm)
Ředění:	Voda
Čištění nástrojů:	Vodou nebo ředidlem 140/1400. Propláchnout vodou, před delšími přestávkami (víkend) ještě dočistit ředidlem.
Teplota při zpracování:	Ne nižší než 8°C (materiál a prostory)
Schnutí při normálním klima:	20 °C, 65-75 % relativní vzdušná vlhkost podle síly nátěru, po 30-120 min. brousitelné, po 4 hodinách je možný následující nátěr.
Odolnost vůči povětrnostním vlivům:	Rhenocoll Impregnace 30 S se nedoporučuje jako jediný nátěr v exteriéru.

Obecné upozornění: Před použitím a po delší přestávce zamíchat, nemíchat s výrobky s obsahem ředidla.
Bod hoření: Není

Označení podle směrnice (ES)Č. 1272/2008: Bez označení
ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a předpisy příslušné profesní organizace. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně likvidace prosíme vždy hledejte v aktuálních technických listech.
Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném původním obalu lze skladovat 1 rok. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:

dóza 750 ml
kbelík 2,5 l
kbelík 5 l
kbelík 20 l

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.

Tel.: + 420 379 724 676

Mob.: + 420 602 323 886

E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz

Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí vydání.